

weber.mix

pratico

weber
SAINT-GOBAIN



Pratico come malta da costruzione ▶

Pratico come intonaco ▶

Pratico come riempitivo di tracce ▶

weber.mix

pratico



Perfetto equilibrio tra le necessità di una malta da allettamento e quelle di un intonaco.



Utilizzabile anche come riempitivo di tracce per spessori fino a 5 cm in più mani.
Come intonaco fino a 2 cm in più mani.



Tiene lo spessore durante la posa del mattone.



Velocizza le operazioni di cantiere.



Elevata plasticità.



Non è coloso.

pr

weber.mix

pratico

È il naturale sostituto della tradizionale malta di sabbia e cemento preparata in cantiere.



Dati tecnici*

Granulometria massima: 3 mm

Resistenza a compressione a 28 giorni: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Reazione al fuoco (Classe): A1

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ): 20

Conduttività termica (W/mK): $\lambda = 0,8$

**Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

CE	EN 998-1 Malta per intonaco esterno ed interno per usi generali (GP)
----	---

CE	EN 998-2 Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) e a strato sottile (T) per l'utilizzo esterno ed interno
----	--

pratico

**un
prodotto
+
funzioni**



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Direzione Gen. e Amm. Attività WEBER:

Via Sacco e Vanzetti, 54 - Z. Ind. 1

41042 Fiorano Modenese (MO)

Sede legale: Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano

tel. +39 0536 837.111 - fax +39 0536 832.670

www.netweber.it - info@netweber.it